


Tehnička uputa

TRICOPHOB



Omjer ovisi o namjeni



Sušenje na 20°C
3-10 min

Namjena proizvoda: TRICOPHOB se koristi za sidrenje nosača te za ugradnju metalnih konstrukcija, ograda, stubišta, sanitarija i električnih instalacija. Upotrebljava se za brzi popravak oštećenja na betonskim površinama. Odlično prianja na očišćene i navlažene podloge te je učinkovit pri brtvljenju prodora vode u temelje, betonske cijevi, brane i sl.

Karakteristike:

- Pomiješan s vodom daje plastičnu, brzovezujuću smjesu
- Osigurava brzo postizanje visokog stupnja čvrstoće
- U dodiru s vodom otvrdnjava unutar 5 minuta
- Ne sadrži kloride, ne uzrokuje koroziju željeza niti izbijanje soli

Tehničke karakteristike:

Boja: siva; Nasipna gustoća: 1150-1250 g/dm³; pH: 12-13

Način upotrebe: Za sidrenje metalnih nastavaka i šipki u već pripremljenu rupu stavlja se TRICOPHOB te se u nju centrira šipka, mort se oko šipke stisne i po potrebi pošprica vodom. Za brtvljenje otvora kod prodora vode, potrebno je brzim miješanjem TRICOPHOBA i vode pripremiti smjesu koja se stavlja rukom na mjesto prodora i pridržava do 5 minuta dok ne očvrstne.

Svrha	Omjer miješanja		
	Tricophob	Pijesak	Voda
Za brtvljenje prodora vode	4	0	1
Za gletanje	3	0	1
Za sidrenje	2	0	1
Za veće zahvate	1	1-3	0,5-1

Pripremljena smjesa se treba ugraditi u roku od 1-3 minute.

Sušenje: Na 20°C i relativnoj vlažnosti 65%: 3-10 minuta, ovisno o temperaturi i količini dodanog pijeska.

Potrošnja: Prosječna potrošnja TRICOPHOBA iznosi 1800 kg/m³.

Skladištenje: Skladištiti u tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima.

Rok upotrebe: 18 mjeseci u originalnom pakiranju.