

## Tehnička uputa **PARKET ZAVRŠNI LAK 2K PU - 030/050/075/095**



100 : 100 : 0-5  
Komponenta A : B : usporivač



1-2 sloja



1-2 sloja



Strojno  
brušenje



Sušenje na 20°C  
60 min suho na dodir  
48-72 sata potpuno suho

**Namjena proizvoda:** **PARKET ZAVRŠNI LAK 2K PU** je dvokomponentni poliuretanski završni lak za parkete i drvene površine na bazi otapala (sjaj, polusjaj i mat). Jednostavan je za primjenu i odlikuje se izvrsnom otpornošću na habanje što omogućava korištenje za najfrekventnije prostore. Naglašava boju i strukturu drveta.

### Karakteristike:

- Odlična pokrivnost
- Visoka elastičnost
- Odlična otpornost na habanje
- Stupanj sjaja: 30-50-75-95

### Tehničke karakteristike:

Gustoća: 1,01 g/cm<sup>3</sup>; Viskozitet: 40-50" F<sub>4</sub>; Radno vrijeme mješavine: oko 6 sati; Radna temperatura: od +10°C do +25°C

**Način upotrebe:** Nakon što ste drvenu podlogu ispravno prebrusili i očistili od masnoća, prljavština, silikona i sl., zapunili pukotine **PARKET TEKUĆINOM ZA KITANJE**, obrusili još jednom te nanijeli jedan sloj **PARKET TEMELJNOG LAKA 2K PU**, potrebno je takvu potpuno suhu drvenu podlogu dodatno prebrusiti brusnim papirom P180-220. Sadržaj vlage drvene podloge treba biti između 9% i 12%. Prije upotrebe **PARKET ZAVRŠNI LAK 2K PU** potrebno je temperirati na sobnoj temperaturi. Zamiješati komponente A i B u čistoj plastičnoj posudi u omjeru miješanja 1:1 da se dobije potpuno homogena smjesa. Tako zamiješanu smjesu treba ostaviti 5-10 minuta koliko je potrebno da započne kemijska reakcija. Proizvod se nanosi ravnomjerno valjkom ili četkom u 1-2 sloja. U slučaju visokofrekventnih površina nanijeti drugi sloj **PARKET ZAVRŠNOG LAKA 2K PU** uz poštivanje vremena sušenja, međuslojnog brušenja brusnim papirom P180-220 te potpunog uklanjanja prašine. Ako se proizvod koristi na temperaturama iznad +25°C i niskoj relativnoj vlažnosti, dodati **PARKET USPORIVAČ PU** (5% na ukupnu količinu proizvoda) za poboljšavanje razlijevanja i produženje vremena sušenja.

**Sušenje:** Na temperaturi 20°C i relativnoj vlažnosti 50%: 30 minuta na prašinu, 60 minuta na dodir, međupremazni interval 6-12 sati, 12 sati spremno za brušenje, 48-72 sata potpuno suho.

**Potrošnja:** 0,08-0,1 l/m<sup>2</sup>.

**Preporučeni sustav:** 1-2 sloja **PARKET TEKUĆINA ZA KITANJE**  
1 sloj **PARKET TEMELJNI LAK 2K PU**  
1-2 sloja **PARKET ZAVRŠNI LAK 2K PU**

**HOS kategorija i granična vrijednost:** A(j), 500 g/l; maks. 494,2 g/l.

**Skladištenje:** Skladištiti u tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima pri temperaturi od +5°C do +25°C.

**Pakiranje:** 10+10 l; 5+5 l. | **Rok upotrebe:** 12 mjeseci.